

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

| <b>Technische details</b> | <b>TenCate Tecawork™</b>     |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Kwaliteit</b>          | <b>BD 11</b>                 |
| Breedte                   | : 151 cm (+2 cm/-1 cm)       |
| Gewicht                   | : 200 g/m <sup>2</sup> (±5%) |
| Samenstelling             | : co 100%                    |
| Draden/cm                 | : 45 x 23 (±1/cm)            |
| Garennummer               | : Ne 20 x Ne 20              |
| Binding                   | : 3/1 keper                  |
| Beschikbare Finishes      | : Sanfor MC                  |
| Treksterkte               | : 1100 N x 450 N (±10%)      |
| (EN ISO 13934-1)          |                              |

| <b>Technische Daten</b> | <b>TenCate Tecawork™</b>     |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Qualität</b>         | <b>BD 11</b>                 |
| Breite                  | : 151 cm (+2 cm/-1 cm)       |
| Gewicht                 | : 200 g/m <sup>2</sup> (±5%) |
| Mischung                | : co 100%                    |
| Faden/cm                | : 45 x 23 (±1/cm)            |
| Garn Nummer             | : Ne 20 x Ne 20              |
| Bindung                 | : 3/1 Köper                  |
| Verfügbare Ausrüstungen | : Sanfor MC                  |
| Höchstzugkraft          | : 1100 N x 450 N (±10%)      |
| (EN ISO 13934-1)        |                              |

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité

| <b>Technical data</b> | <b>TenCate Tecawork™</b>     |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Quality</b>        | <b>BD 11</b>                 |
| Width                 | : 151 cm (+2 cm/-1 cm)       |
| Weight                | : 200 g/m <sup>2</sup> (±5%) |
| Composition           | : co 100%                    |
| Threads/cm            | : 45 x 23 (±1/cm)            |
| Yarncount             | : Ne 20 x Ne 20              |
| Construction          | : 3/1 twill                  |
| Available Finishes    | : Sanfor MC                  |
| Tensile strength      | : 1100 N x 450 N (±10%)      |
| (EN ISO 13934-1)      |                              |

| <b>Fiche technique</b> | <b>TenCate Tecawork™</b>     |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Qualité</b>         | <b>BD 11</b>                 |
| Laize                  | : 151 cm (+2 cm/-1 cm)       |
| Poids                  | : 200 g/m <sup>2</sup> (±5%) |
| Composition            | : co 100%                    |
| Nombre de fils/cm      | : 45 x 23 (±1/cm)            |
| Numero de fils         | : Ne 20 x Ne 20              |
| Construction           | : 3/1 armure sergée          |
| Finissages disponibles | : Sanfor MC                  |
| Rés.dynamometrique     | : 1100 N x 450 N (±10%)      |
| (EN ISO 13934-1)       |                              |

**Washing-symbols**

**Domestic laundering:**



**Industrial laundering:**

75 °C

Öko-Tex Standard 100, class 2 (Centexbel, no. 0901001)

**available cotton finish(es):**

Sanfor MC = Sanforized & Mercerized